


Στοιχεία έκθεσης	Ημερομηνία έκδοσης: 3/7/2018 Κωδικός δείγματος: 7251.180613/1190 Σελίδες σύνολο: 1
Στοιχεία Πελάτη	Εταιρεία: NEOPLAST AE Διεύθυνση: Θέση Βόρρο, Τ.Θ. 2208 Μάνδρα Αττικής Τηλέφωνο: 2105550863, 2105550862 Fax: 2105550861 email: evi@neoplast.gr
Στοιχεία Δείγματος	Είδος Δείγματος: πλαστικά πώματα Επισημάνση δείγματος από πελάτη: Πώμα filp-top PE Δειγματοληψία: Πελάτη Ποσότητα: 100τεμ Διατήρηση δείγματος: Θερμοκρασία περιβάλλοντος Ημ/νία παραλαβής δείγματος: 13/6/2018 Ημ/νίες εκτέλεσης αναλύσεων: 15-25/6/2018 

α/α	Παράμετρος	Αποτέλεσμα	RL	Όριο Νομοθεσίας	Κωδ. Μεθόδου	Μέθοδος
1	Ολική μετανάστευση σε προσομοιωτή Β (AcOH) 10d – 40°C (mg/dm ²)	<1,0	1,0	10	M01/F5	EN 1186-9
2	Ολική μετανάστευση σε προσομοιωτή Γ (EtOH 20%v/v) 10d – 40°C (mg/dm ²)	<1,0	1,0	10	M01/F5	EN 1186-9

RL: Reporting Limit (Όριο ποσοτικοποίησης μεθόδου). Οι μέθοδοι που έχουν διαπιστευτεί φέρουν στο τέλος του κωδικού τους ή/και μετά από το όνομα της παραμέτρου το «/ΔΜ». Οι αναλύσεις που έγιναν με υπεργολαβική ανάθεση σημειώνονται με (*) και ο αρ. πιστοπ. διαπίστευσης του υπεργολάβου αναφέρεται στο τέλος της έκθεσης.

Παρατηρήσεις:--

Για την HELLASCHEM
Νικηφόρος Ηλιόπουλος
Δ.ντής HELLASCHEM

Το παρόν πιστοποιητικό ανάλυσης δεν επιτρέπεται να αναπαράγεται μερικώς, χωρίς την έγγραφη έγκριση της HELLASCHEM
Τα αποτελέσματα αναφέρονται μόνο στα δείγματα που στάλθηκαν στην HELLASCHEM
Η HELLASCHEM είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 για τις εργαστηριακές και συμβουλευτικές της υπηρεσίες
-- ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ --